

CEPILLOS PBT



CPA
BROCHAS sanitarias planas



Línea de brochas con **fibra de PBT** suave de 2" (5.08cm) de longitud y calibre de 0.006", de uso muy extendido en la industria de panificación y en áreas de proceso de alimentos en general. Disponible en versiones de 2" (5.08cm) y 3" (7.62cm) de ancho.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR PALETIZADO 20 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 48 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 53 PIES	
MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS
2"	5002	18.5 X 5.08 X 0.10 cm	0.034 kg	11 X 20 X 21 cm	12	0.51 kg	550	294.40 kg	6600	5500	66000	13200	158400	14300	171600
3"	5003	20 X 7.62 X 0.127 cm	0.064 kg	11 X 20 X 21 cm	12	0.87 kg	550	524.30 kg	6600	5500	66000	13200	158400	14300	171600

CARACTERÍSTICAS GENERALES																			
RESISTENCIA DEL SOL		RESISTENCIA A LOS RAYOS		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ				RECUPERACIÓN ELÁSTICA							
BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA		BLOCK		FIBRA					
B		E		B		E		I		I		B		E		I		E	

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	120 °C	130 °C	190 °C	E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO							
BLANCO	CAFÉ	ROJO	NARANJA	AMARILLO	VERDE	AZUL	MORADO
+W	+T	+R	+O	+Y	+G	+B	+P

USOS SUGERIDOS:

Útiles en la industria panificadora en general.

CONTRAINDICACIONES:

NO deben utilizarse en trabajos continuos a más de 60 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pinceles sanitarios.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------

finos ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con

(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / ⁽¹⁾ Exposiciones intermitentes no le afectan)