



Cepillo para tallar juntas de azulejos, en muros y pisos entre otras aplicaciones. Fabricado con block de polipropileno estructural 1" (2.54cm) de altarigidez .

con dos perforaciones roscadas de ¾" para fijar el bastón y **fibra de PBT** de

Este cepillo se puede utilizar de forma manual o con bastón, en dos posiciones diferentes para eliminar eficazmente las manchas difíciles en las juntas de los azulejos. El block incluye una espátula despegarchicles y suciedad en los azulejos sindañarlos.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X A NCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANC HO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
45T2	-	0.375 kg	13 X 21 X 26 cm	4	1.50 kg	180	285.00 kg	720	1800	7200	4320	17280	4680	18720

CARACTERÍSTICAS	GENERALES									
	RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		resistencia a la abrasión		DE AGUA	RIGID	DEZ	recuperación Elástica		
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	
В	E	В	Е	I	I	В	Е	I	Е	

RESISTENCIA	TÉRMICA*			resistencia a la humedad y agentes químicos											
DISTOR	DISTORSIÓN ABLANDAMIENTO		MIENTO	HUME	HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO		
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 ℃	120 °C	130 ℃	190 ℃	E	Е	Е	В	Е	В	Е	Е	Е	Е	В	Е

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO											
BLANCO	CREMA	CAFÉ	ROJO	NARANJA	AMARILLO	VERDE	AZUL	MORADO			
+W	+C	+T	+R	+0	+Y	+G	+B	+P			

USOS SUGERIDOS:

Lavado de azulejos y juntas de azulejos.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / " Exposiciones intermitentesno le afectan)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Bastones de fibra de vidrio 1904-F, 1905-F, 1906-F y bastones de aluminio natural 1902-A, 1904-A y 1906-A.6-A.





E EXCELENTE

BUENA

S SUFICIENTE (1)

INSUFICIENTE

N/A NO APLICA